



savana

**vopsea superlavabila, colorata
pentru exterior/interior**

Nr:56-A Editia:4 Revizia:4

Data:18.02.2016

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Vopsea superlavabilă colorată pentru exterior pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenti, extenderi și aditivi. Prezintă aplicabilitate excelentă și aderență bună la suportul pregătit corespunzător. Realizează pelicule superlavabile, cu durabilitate ridicată, permeabile la vapori și rezistente la cicluri îngheț-dezghet. Se nuanțează folosind sistemele profesionale de colorare Fabryo aflate la punctele de vânzare.

Produsul se livrează în următoarele sortimente: Bază Pastel de Interior, Bază Pastel de Exterior/Interior, Bază Accent de Exterior/Interior și Bază Transparentă de Exterior/Interior. Baza Pastel se colorează în vederea obținerii nuanțelor deschise, Baza Accent se utilizează pentru obținerea nuanțelor cu o intensitate medie iar Baza Transparentă se utilizează pentru obținerea nuanțelor intense.

Bazele Accent și Transparentă se utilizează atât pentru obținerea vopselelor de exterior cât și de interior, Baza Pastel de interior se utilizează la obținerea vopselelor colorate de interior, iar Baza Pastel de Exterior la obținerea vopselelor colorate de exterior cât și de interior.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții prin :

- **Agrementul Tehnic nr. 002-04/1219-2013;**
- **Agrementul Tehnic nr. 002-04/1246-2014**

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților exteriori și interiori (tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale).

DATE TEHNICE:

Densitate, 20°C, g/cm³	Baza Pastel de Exterior/Interior: 1,57 ± 0,05 Baza Accent de Exterior/Interior: 1,38 ± 0,05 Baza Transparentă de Exterior/Interior: 1,34 ± 0,05 Baza Pastel de Interior: 1,62 ± 0,05
COV	Subcategorie produs: „ Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral ”. Valoare limită maximă COV, g/l: 40 (2010). Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l : 25. Subcategorie produs: „ Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane ” Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 25.
Culoare	colorată
Aspect peliculă	uniform mat
Uscare la atingere, 20°C	2 ore
Uscare pentru reacoperire, 20°C	6 ore
Uscare totală, 20°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	28 zile
	Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală; Recomandăm verificarea prognozei meteo.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Conditionare: Produsul se conditionează la temperatura 10 – 30°C; Diluare: se diluează cu apă după cum urmează: • stratul 1 se diluează cu aproximativ 13 - 15% apă, stratul 2 se diluează cu aproximativ 7 – 8% apă, în litri raportat la volumul vopselei. • Sau în kg calculat la masa vopselei: stratul 1 - se diluează cu aproximativ 10 % apă, stratul 2 – se diluează cu aproximativ 5% apă. • reglarea diluției se face prin testarea aplicării în condiții reale, pe o suprafață de 1-2 mp înainte de începerea lucrului pe toată suprafața;
-------------------------	--

Omogenizare: se omogenizeaza bine inainte de utilizare.

Se recomanda ca vopsirea sa se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul unor loturi diferite.

Pregătire suprafață

Suprafețele pe care se aplică vopseaua trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

A. SUPRAFETE EXTERIOARE

Suprafețe noi

- Tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasa sa se matureze 28 de zile de la punerea in opera, dupa care se indeparteaza eflorescenta prin actiune mecanica sau decapare acida si se amorseaza cu una dintre amorsele: **savana**, **INNENWEISS** sau **ROST**;

Suprafețe vopsite în prealabil

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire.
- zonele reparate prin retencuire se matureaza si se amorseaza la fel ca tencuielile minerale noi, si la 24 de ore de la aplicarea amorsei se aplica stratul de finisare.
- in cazul tencuielilor minerale (pe baza de var/ciment) vechi, cu porozitate ridicată sau friabile, care nu au necesitat retencuire, se recomandă amorsarea cu **savana** amorsa cu rezistenta la mucegai pentru marirea gradului de durabilitate a sistemului de vopsire.

B. SUPRAFETE INTERIOARE

Suprafețe noi

- Tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasa sa se matureze timp de 28 de zile de la punerea in opera si se indeparteaza eflorescenta prin actiune mecanica sau decapare acida;
- Suprafețele noi constituite din gleturi sau rigips se amorseaza cu **ROST AMORSA** pentru a elimina prezenta zonelor cu absorbtii diferite, ce pot conduce la neuniformitatea culorii pe suprafata vopsita.

Suprafețe vopsite în prealabil

- nu se aplică peste vopsele pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curata zugraveala sau tencuiala veche neaderenta si se mediaza eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire;
- zonele reparate prin retencuire se lasa sa se usuce minim 72 ore, apoi se slefuiesc, se desprafuiesc si se amorseaza cu **ROST AMORSA**.
- suporturile cu porozitate ridicata sau friabile se amorseaza cu **savana** amorsa cu rezistenta la mucegai.

Atentie!

- Pentru realizarea nuantei dorite se vor respecta recomandarile programului de colorare cu privire la alegerea tipului de baza de nuanțare si a numarului de straturi de aplicat (pentru anumite nuante poate fi necesara aplicarea a 3-4 straturi).
- Nuantele obtinute din baza pastel de interior nu se vor folosi la exterior.
- Pentru intreaga suprafata trebuie folosit un singur lot de baza;
- Suprafețele neuniforme ca textura si absorbtie pot denatura aspectul final;
- Alegerea dilutiei potrivite se face prin aplicarea vopselei diluate pe 1-2 mp, inainte de inceperea lucrului pe toata suprafata;
- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii;

Fabryo Corporation

Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov

Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004.

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.

- Nu se combina cu alte produse;
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care suportul nu este pregatit corespunzator conform instructiunilor.

Număr de straturi
Randament teoretic de aplicare

2
12 – 14 mp/litru/1 strat
Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatura			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	max. 12%	max. 70%

Nu se lucrează în condiții de: temperaturi foarte ridicate sub directă influență a razelor soarelui, vânt puternic, ceață, umiditate ridicată, ploaie sau pericol de îngheț.

Mod de aplicare
Curățare echipament de lucru

Cu pensula, rola sau pompa airless.
Apă

RECOMANDARI DE APLICARE IN SISTEM

Pentru cele mai bune rezultate, aplica vopseaua în sistem cu **savana** amorsa pentru pereti sau **ROST AMORSA** !

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare
Transport și Depozitare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș ce contin 2,25 L; 9 L. În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30°C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Fabryo Corporation
Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov
Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 3 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004.

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.

F-7.3.-09, rev. 3